URUGUAY

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERSISTICHE ***CHARACTERISTICS***	
Spessore *Thickness*	: 0.9/1.1 mm
Origine Materia Prima *Origin of raw material*	: Bovine Esotico selezionato *: Exotic selected cowhide*
Tipo di Concia *Tanning*	: Al Cromo *: Chrome*
Tintura Dyeing	: Tintura passante *: Through dyed*
Tipo di Rifinizione Finishing	: Fiore ritoccato stampato *: Retouched printed grain*

ANALISI ***TEST***	**METODO DI PROVA** ***TEST METHOD***	**VALORI GARANTITI** ***MINIMAL VALUE***	
Solidità del colore allo strofinio a secco *Color fastness to rubbing dry*	UNI EN ISO 11640	: 500 cicli *: 500 cycles*	≥ 4 Scala Grigi *≥ 4 Greyscale*
Solidità del colore allo strofinio a umido *Color fastness to rubbing wet*	UNI EN ISO 11640	: 250 cicli *: 250 cycles*	≥ 3/4 Scala Grigi *≥ 3/4 Greyscale*
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino *Color fastness to rubbing with alkaline perspiration*	UNI EN ISO 11640	: 80 cicli *: 80 cycles*	≥ 3/4 Scala Grigi *≥ 3/4 Greyscale*
Solidità alla luce *Light fastness*	UNI EN ISO 105-B02	:	≥ 5 Scala dei blu *≥ 5 Bluescale*
Resistenza allo strappo *Tear strength*	UNI EN ISO 3777-1	:	≥ 20 N
Adesione della rifinizione Finish adesion	UNI EN ISO 11644	:	≥ 2 N/Cm
Determinazione del pH pH determination	UNI EN ISO 4045	:	pH ≥ 3.2
Resistenza alla Flessione *Flexing endurance*	UNI EN ISO 5402-1	: 50000 cicli nessun danno *: 50000 Cycles no damage*	
Resistenza al Fuoco *Flammability*	UNI EN ISO 1021-1: 2006 UNI EN ISO 1021-2: 2006	: Mancata accensione *: Misfire*	